

PRO-ACOTEC

Vữa gắn kết bê tông

PRO-ACOTEC là vữa khô trộn sẵn được đóng trong bao cách ẩm. PRO-ACOTEC được sản xuất dựa trên cơ sở: xi măng pooclang, chất độn mịn và phụ gia...

PHẠM VI ỨNG DỤNG

- Chuyên sử dụng để dính kết bê tông với bê tông hoặc với các vật liệu khác như: gắn kết các tấm tường bê tông ACOTEC, các tấm tường bê tông nhẹ khác,... gắn kết bê tông tại các vị trí mạch ngừng...
- Với cường độ bám dính rất cao, PRO-ACOTEC được sử dụng để gắn kết các tấm phào chỉ bê tông GRC, GFRC... với hiệu ứng nở, PRO-ACOTEC luôn kín khí giữa hai lớp vật liệu, không gây tách nứt liên kết.
- Sửa chữa khuyết tật bê tông, tường và các phần nề khác...

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Dạng/ Màu sắc: Bột/ Ghi xám.

Tỷ lệ trộn: Nước/ vữa khô = 0,16÷0,23

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thi công PRO-ACOTEC theo quy trình sau:

1. Chuẩn bị nền trát

- Làm sạch vết bẩn, cát bụi trên nền trát.
- Làm ẩm bề mặt tiếp xúc với vữa.

2. Chế tạo vữa

- Trộn hỗn hợp vữa đến khi đồng nhất, khuyến cáo nên trộn vữa PRO-ACOTEC bằng máy, thời gian trộn từ 4÷ 6 phút.
- Trộn hỗn hợp vữa theo tỷ lệ nước trên vữa khô là 16÷23 %.

3. Sử dụng vữa

- Sử dụng như vữa thông thường. Ngoài ra cần chú ý: Do vữa có độ dính kết cao, nên phải có 2 bay để đắp và gạt vữa.
- Bảo dưỡng ẩm kỹ trong vòng 5 ngày đầu để vữa nở căng khí mồi nối. Đặc biệt cần lưu ý, sau khi thi công vữa khoảng 1-2h tùy thời tiết cần dưỡng ẩm cho mồi nối ngay sau khi vữa đã se bề mặt (sờ tay vào bề mặt vữa không còn thấy dính).



ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN

- PRO-ACOTEC được đóng trong bao cách ẩm, khối lượng: 25kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, có mái che.
- Hạn sử dụng: 6 tháng, kể từ ngày sản xuất.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN IPRO cam kết hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật miễn phí trực tuyến 24/7 cho khách hàng sử dụng sản phẩm này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp.