

PROMO-M

Vữa xi măng không co

Vữa xi măng không co PROMO-M là loại vữa khô trộn sẵn được chứa trong bao cách ẩm, dùng trong thi công chèn khe và lỗ rỗng giữa các cấu kiện trong xây dựng. PROMO-M được chế tạo từ xi măng pooc lăng cốt liệu có $D_{max}=5mm$ và phụ gia nở.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

Vữa xi măng PROMO-M có hiệu ứng nở thể tích dùng trong thi công chèn khe và lỗ rỗng giữa các cấu kiện trong công trình xây dựng.

ƯU ĐIỂM

- Chất lượng ổn định và dễ dàng kiểm soát nên có ưu điểm vượt trội so với vữa trộn thủ công tại công trường.
- Sản phẩm đóng gói và định lượng sẵn rất thuận tiện trong quá trình sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt chèn vữa cần được làm sạch bụi bẩn, các lớp vữa yếu, rêu mốc, dầu mỡ và các tạp chất khác trước khi thi công.
- Nên làm ẩm nền bằng nước sạch trước khi chèn vữa.

Trộn vữa

- PROMO-M được trộn cơ giới bằng máy trộn. Có thể sử dụng máy khoan cầm tay tốc độ thấp có gắn cánh khuấy để trộn vữa.
- Nước được định lượng vào thùng trộn sau đó cho lượng vữa khô tương ứng vào thùng trộn. Tiến hành trộn cho tới khi hỗn hợp vữa đạt độ đồng nhất, và độ dẻo yêu cầu. Tỷ lệ nước trên vữa khô thông thường là 15-18%. Đường kính vữa dẻo để chèn khe nên được khống chế ở $14\div 16$ cm theo TCVN 3121-3:2003.

Thi công

- Dùng bay phẳng trát vữa vào các khe, lỗ rỗng sao cho vữa được chèn sâu, chặt đảm bảo khe và lỗ rỗng được điền kín vữa sau đó làm phẳng bề mặt. Khối lượng mỗi lần trải vữa cần tính toán để có thể sử dụng hết trong khoảng thời gian công tác của vữa.



Vệ sinh

- Rửa sạch bằng nước mọi dụng cụ và thiết bị trước khi vữa đông cứng.

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN

- Vữa PROMO-M được đóng gói trong bao giấy với lớp chống ẩm, khối lượng 25 kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, có mái che.
- Thời hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN IPRO cam kết hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật miễn phí trực tuyến 24/7 cho khách hàng sử dụng sản phẩm này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp.