

PROCOAT-ST320

Sơn lót đàn hồi chống nứt

PROCOAT-ST320 là sơn lót đàn hồi cao cấp. Với độ giãn dài và khả năng che phủ vết nứt cao, PROCOAT-ST320 thích hợp sử dụng để sơn chống nứt tại các vị trí trong nhà và ngoài trời.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

Sơn đàn hồi PROCOAT-ST320 được phủ lên bề mặt bê, vữa và bê tông tạo thành lớp màng có khả năng đàn hồi, bám dính, chống nứt và chống thấm rất cao.

PROCOAT-ST320 thường được dùng để chống nứt hoặc xử lý nứt trong các công trình xây dựng như: công trình nhà ở, bệnh viện, trường học, biệt thự, chung cư, khách sạn,...

PROCOAT-ST320 được sử dụng để sơn lót chống thấm, chống nứt cho toàn bộ công trình hoặc chống thấm, chống nứt tại vị trí có nguy cơ nứt, vị trí cần xử lý nứt.

ƯU ĐIỂM

- Khả năng đàn hồi cao, che phủ được các vết rạn chân chim, vết nứt nhỏ.
- Khả năng kháng kiềm, chống thấm cao.
- Sản phẩm có khả năng chống thủy phân, chịu tia UV và bền với tác động của môi trường và thời gian.
- Thích hợp sử dụng cho các khu vực trong nhà và ngoài trời.
- Tương thích với sơn hoàn thiện gốc nước.
- Dễ dàng thi công bằng chổi quét, con lăn hoặc thiết bị phun chuyên dụng.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Trạng thái: Dạng lỏng

Màu sắc: Trắng, ghi xám hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
Cường độ bám dính, <i>MPa, không nhỏ hơn</i>	1,25	BS EN 14891:2007
Độ giãn dài, %, <i>không nhỏ hơn</i>	200	ASTM D412
Cường độ kéo đứt, <i>Mpa, không nhỏ hơn</i>	2,0	ASTM D412

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thi công PROCOAT-ST320 theo quy trình sau:

1. Chuẩn bị bề mặt:

- Vệ sinh bề mặt tường, đảm bảo không bám bụi bẩn, dầu mỡ, các tạp chất khác...
- Với bề mặt tường cũ, phải vệ sinh sạch dầu mỡ, rêu mốc bằng áp lực nước hoặc bàn chải sắt kết hợp với nước sạch.

2. Chuẩn bị sơn PROCOAT-ST320

- PROCOAT- ST320 được trộn sẵn và chứa trong thùng kín.
- Trước khi sử dụng, cần khuấy đều PROCOAT-ST320.

3. Thi công

- Sau khi vệ sinh bề mặt sạch sẽ, tiến hành quét lót 1 lớp nước quét lót PRIMER (cấp kèm) để tăng độ bám dính cho màng sơn.
- Dùng chổi sơn, con lăn hoặc máy phun chuyên dụng để thi công sơn chống thấm PROCOAT-ST320.
- Nên thi công PROCOAT-ST320 từ 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau khoảng 2-3h tùy thời tiết.
- Sau 24h, kể từ khi thi công lớp cuối cùng, có thể tiến hành sơn phủ hoàn thiện.
- Định mức thi công: $0,25 \div 0,3 \text{ kg/m}^2/\text{lớp}$.

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN

- PROCOAT-ST320 được chứa trong thùng nhựa kín khối lượng 20kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng
- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, có mái che.
- Hạn sử dụng: 06 tháng, kể từ ngày sản xuất.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN IPRO cam kết hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật miễn phí trực tuyến 24/7 cho khách hàng sử dụng sản phẩm này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp.